

Nr sprawozdania: CT/grub/20/0027

Data: 13.09.2020

Zleceniodawca: INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak

Nazwa zadania: Przebudowa ul. 11 Listopada w m. Sompolno

Data pobrania próbki: 13.09.2020

Średnica odwiertu:

225

km próbki: wg. Załącznika 1 mapka.

| Badany parametr | Wyniki pomiarów |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| | próbka nr.3 |
| Grubość warstw bitumicznych, cm | 11,0 |
| grubości poszczególnych warstw ,cm | 11,0 cm warstwy bitumicznej +23,0cm podbudowy z bruku/kamienia polnego |

Uwagi

Z wyciętej próbki można stwierdzić, że konstrukcją nawierzchni jest warstwa bitumiczna o gr. 11,0 cm. Poniżej zaobserwować można ok 23,0 cm podbudowy z bruku kamiennego oraz kamienia polnego.



DOKUMENT WYGENEROWANY ELEKTRONICZNIE, NIE WYMAGA PODPISU I PIĘCZĄTKI

Wyniki z badań odnoszą się wyłącznie do badanej próbki. Informacje dotyczące próbki nie są przedmiotem kontroli. TB Consultingtechnic nie ponosi odpowiedzialności za sposób pobrania oraz opis próbek niepobranych przez pracowników. Powielanie sprawozdania z badania inaczej niż w całości wymaga pisemnej zgody.

Badanie wykonał / data:
D. Bobrowski 13.09.2020

Badanie sprawdził / data:
Tomasz Bobrowski 13.09.2020