TB Consultingtechnic POSADA ul. WITKIEWICZA 6 62-530 KAZIMIERZ BISKUPI NIP: 665 274 26 18	**SPRAWOZDANIE Z OZNACZANIA GRUBOŚCI PRÓBKI WYCIĘTEJ Z NAWIERZCHNI wg PN-EN 12697-36**	**LABORATORIUM BUDOWLANE** TB CONSULTINGTECHNIC

Nr sprawozdania: CT/grub/22/0033 Data: 01.06.2022

Zleceniodawca: **INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak**

Nazwa zadania: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 262 Kwieciszewo - Szyszłowo w m. Ostrowite

Data pobrania próbki: 01.06.2022 Średnica odwiertu: 225

km próbki: 29+644 przepust

Badany parametr	**Wyniki pomiarów** **próbka nr.6**
Grubość warstw bitumicznych, cm	10,0
grubości poszczególnych warstw konstrukcji ,cm	**10,0cm wastwy bitumicznej+4 cm zdegradowana masa bitumiczna+15cm kruszywo**

Uwagi

Z wycietej póbki można stwierdzić, że konstrukcją nawierzchni jest warstwa bitumiczna o gr. 10,0 cm. Poniżej zaobserwować można ok 4,0 cm zdegradowanej warstyw bitumicznej oraz 15cm kruszywo

DOKUMENT WYGENEROWANY ELEKTRONICZNIE, NIE WYMAGA PODPISU I PIĘCZĄTKI

Wyniki z badań odnoszą się wyłącznie do badanej próbki. Informacje dotyczące próbki nie są przedmiotem kontroli. TB Cosultingtechnic nie ponosi odpowiedzialności za sposób pobrania oraz opis próbek niepobranych przez pracowników .Powielanie sprawozdania z badania inaczej niż w całości wymaga pisemnej zgody.

Badanie wykonał / data:	TB CONSULTINGTECHNIC	Badanie sprawdził / data:
D. Bobrowski 01.06.2022		Tomasz Bobrowski 01.06.2022